



YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD

Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

Mã sản phẩm:	477 - CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI VÔ CƠ
Loại :	Sản phẩm 1 thành phần được làm từ nhựa gốc nước , chất độn vô cơ và các chất phụ gia đặc biệt có tính đàn hồi cao
Sử dụng:	Sản phẩm được khuyến khích sử dụng cho các dự án chống thấm như mái nhà , tường nội thất và ngoại thất , các mối nối sàn , lan vịn , phòng tắm , sân thượng , giếng trời , ban công , khung cửa sổ , vách tầng hầm , vách bể bơi bên ngoài,
Đặc điểm:	1. Gốc nước thân thiện với môi trường, dễ thi công 2. Độ đàn hồi và dẻo dai có thể chống nứt và ngăn hơi nước xâm nhập hiệu quả.. 3. Độ bám dính cao, sơn dày cũng không bị nứt nẻ. 4. Khả năng chống chịu thời tiết và kháng tia UV tuyệt vời . 5. Tính chịu nước và chịu kiềm rất tuyệt vời
Màu sắc:	Màu xám đen / màu xi măng
Trong lượng riêng :	Trên 1.3kg/L
Thời gian khô :	Sờ được khoảng 1.5 giờ khô cứng 6 giờ (25 độ C)
Độ dày màng sơn tối ưu :	Sơn 1 lần màng sơn khô : 400-700 microns (0.4-0.7mm) , kiến nghị nên thi công từ 2 lớp trở lên .
Thời gian sơn lớp kế tiếp :	Tối thiểu 6 giờ (25 độ C)
Độ phủ lý thuyết:	4m ² /4kg , 20m ² /20kg ước tính màng khô độ dày 500 microns (0.5mm)
Hàm lượng không bay hơi :	Trên 68%
Chất pha loãng:	Nước sạch
Tỉ lệ trộn:	0-10%
Thời gian bảo quản:	Tối thiểu 2 năm ở điều kiện bảo quản bình thường.
Thời gian ở thùng pha:	
Phương pháp sử dụng:	Dùng cọ. con lăn. bay
Lớp phủ trước:	kết hợp lớp lót No.420/467/467W để có chất lượng cao nhất
Lớp phủ kế tiếp	NO. 424,404, 406, 421. SA3000, SA5000, 8513
	1. Không thi công khi trời mưa hoặc độ ẩm vượt quá 85% 2. Xi măng mới có chứa nhiều nước và các chất kiềm tự do. sẽ làm giảm đi độ bám dính của sơn. phải đợi 2-3 tuần sau khi khô. lượng nước còn dưới 12% (độ ẩm sàn dưới 12% - khuyến nghị độ ẩm dưới 5% sẽ cho chất lượng tốt nhất) có thể bắt đầu thi công. 3. Bề mặt cần sơn phải được làm sạch vết dầu mỡ. bụi bẩn. chỗ ẩm bẩn và các tạp chất khác xong mới được sơn. 4. Xung quanh các góc nối điểm nối cần sơn 2 lớp trở lên (sơn dặm trước 1 lớp sau đó sơn hoàn thiện lớp 2). độ dày mỗi lớp sơn không vượt quá 600 microns màng ướt . Có thể sơn lớp tiếp theo sau khi lớp sơn trước đã khô. 5. Có thể phủ thêm lớp sơn TOPCOAT chống nóng, lớp sơn trang trí.
Ghi chú	Mức độ che phủ thực tế của sơn có thể thay đổi của sơn sẽ tùy thuộc vào bề mặt , thiết bị thi công , môi trường và trình độ tay nghề thợ sơn.