



SƠN TÔN MẠ MÀU

Mã sản phẩm

No.488

Loại

Có nguồn gốc từ nhựa chịu biến động thời tiết cao và các nguyên liệu màu chịu biến động thời tiết đặc biệt, là loại sơn chuyên dụng trên các sản phẩm thép mạ màu, tấm tôn và tấm sắt

Sử dụng

Có độ bám dính tuyệt vời với các kim loại như thép mạ màu, tấm tôn và tấm sắt, được sử dụng để sửa chữa và tân trang màu sắc nhằm tạo ra kết cấu sáng bóng trên bề mặt, đạt được hiệu quả bảo vệ và vẻ mỹ quan.

Đặc điểm

1. Sơn một thành phần, dễ thi công, có thể tiết kiệm thời gian và giảm trình tự thi công phức tạp.
2. Bề mặt nhẵn, độ bám dính cao, nhanh khô
3. Khả năng chịu biến động thời tiết tuyệt vời, chịu kiềm và chịu nước tốt
4. Màng sơn chắc, chịu mài mòn tốt.

Phương pháp sử dụng

Phun, dùng cọ, con lăn.

Thời gian phủ lớp mới

Mùa hè nhiệt độ cao khoảng 1 giờ, mùa đông khoảng 3 giờ (25°C)

Màu sắc

Theo bảng màu và màu chỉ định

Độ phủ lý thuyết

53m²/Gal 14m²/L

Hàm lượng không bay hơi

Trên 50%

Tỷ trọng

Trên 1.02 kg/L

Chất pha loãng

No.807

Mức pha loãng

0 ~ 10%

Thời gian khô

Sờ thấy khô: 1 giờ

Khô cứng: 3 giờ (25°C)

Độ dày màng sơn

Ướt: 70 μ (micron)

Khô: 30 μ (micron)

Thời hạn bảo quản

Tối thiểu 2 năm theo điều kiện bảo quản thông thường

Lưu ý

1. Tránh thi công vào những ngày nhiệt độ dưới 10 độ, độ ẩm tương đối trên 85%.
2. Sau khi thi công, tránh xếp chồng và đè nặng các tấm tôn lên nhau để tránh bị dính lại.
3. Tránh sơn dày trong một lần, lớp sơn dày sẽ làm khô bề mặt nhưng bên trong lại chưa khô sẽ ảnh hưởng đến độ bám dính.
4. Do các sản phẩm thép tấm, tôn, tôn màu trên thị trường rất đa dạng nên không nên phủ trên tấm PVDF, nếu cần sử dụng thì nên thử độ bám dính trên một phần nhỏ trước khi thi công.

虹牌油漆
SINCE 1951

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD

LÔ 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

TEL : 0251.3936744 (5 LINES) WEBSITE : [HTTP:// WWW.RAINBOWPAINTS.COM.VN](http://WWW.RAINBOWPAINTS.COM.VN)



Tôn mạ màu là vật liệu xây dựng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, có nhiều ưu điểm như bảo vệ môi trường, khả năng tái chế và tuổi thọ cao, là loại vật liệu được chọn dùng hàng loạt trong các kiến trúc công cộng, cơ sở nhà máy và xây dựng giao thông. Thông thường, dựa vào yêu cầu về môi trường và cân nhắc chi phí ứng dụng mà tôn mạ màu có thể được chia thành: các lớp phủ chịu biến động thời tiết cực cao được sử dụng ở Châu Âu và Hoa Kỳ, các lớp phủ nhựa polyester thông thường tiết kiệm và giá cả phải chăng thường được sử dụng ở Đài Loan, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Sơn RAINBOW từ lâu đã đầu tư vào nguồn lực nghiên cứu và phát triển, tiếp tục phát triển thị trường sơn tôn mạ màu, **trở thành thương hiệu duy nhất của Đài Loan cung cấp sơn tôn mạ màu**, đồng thời là nhà cung ứng sơn chính cho các nhà sản xuất tôn mạ màu quy mô lớn như Yehui, Shengyu và Yutie tại Đài Loan, làm cho tôn mạ màu sản xuất tại Đài Loan không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu thành công ra toàn thế giới. Sơn RAINBOW dựa trên nhu cầu của thị trường Đài Loan, đứng trước vấn đề lão hóa, gỉ sét và biến màu của tôn mạ màu, hãng đã cho ra đời loại sơn tôn mạ màu có khả năng chịu được biến động của thời tiết cao và độ bám dính cực tốt, có thể giải quyết triệt để vấn đề dậm gây rắc rối cho người dùng.

TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM:

1. Sơn một thành phần, dễ thi công, có thể tiết kiệm thời gian và giảm trình tự thi công phức tạp
2. Bề mặt nhẵn, độ bám dính cao, nhanh khô
3. Khả năng chịu biến động thời tiết tuyệt vời, chịu kiềm và chịu nước tốt
4. Màng sơn chắc, chịu mài mòn tốt.

SƠN LÓT KIẾN NGHỊ: sơn RAINBOW

1. Sơn lót chống gỉ M.I.O gốc cao su No.1452
2. Sơn mạ kẽm No.1018

CÁC BƯỚC THI CÔNG:

Khuấy đều trước khi sử dụng, thêm dung môi pha loãng dựa theo phương pháp thi công, có thể sử dụng cọ, con lăn hoặc phun để thi công.

XỬ LÝ BỀ MẶT:

- Các vết bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất v.v... bám trên bề mặt vật cần sơn phải được làm sạch hoàn toàn, nếu diện tích lớn thì nên sử dụng chất tẩy rửa, diện tích nhỏ có thể dùng dung môi làm sạch hoàn toàn mới được thi công.
- Bề mặt sơn cũ: sau khi rửa bằng nước áp lực cao để làm sạch phần phân hóa và các chỗ bẩn, thì sơn 2 lớp tôn mạ màu.
- Bề mặt sơn nhẵn bóng: sau khi chà nhám bằng giấy nhám 120~400 mesh, thì sơn 2 lớp tôn mạ màu.

XỬ LÝ BỀ MẶT BỊ GỈ SÉT:

Sau khi xử lý cạo bỏ gỉ sét ở bề mặt (dùng bàn chải sắt chà, mài loại bỏ gỉ sét), có thể tiến hành quy trình thi công sơn lót và sơn phủ.

TÌNH HÌNH BỀ MẶT:

1. Bề mặt sơn cũ: xử lý bề mặt: rửa sạch bằng nước áp lực cao → sơn 2 lớp sơn phủ
2. Bề mặt sơn nhẵn bóng: : xử lý bề mặt: dùng giấy nhám 120~400 mesh chà nhám → sơn 2 lớp sơn phủ.
3. Xử lý bề mặt bị rỉ sét: xử lý gỉ sét ở bề mặt → sơn lót → sơn 2 lớp sơn phủ

虹牌油漆
SINCE 1951

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD

LÔ 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

TEL : 0251.3936744 (5 LINES) WEBSITE : [HTTP:// WWW.RAINBOWPAINTS.COM.VN](http://WWW.RAINBOWPAINTS.COM.VN)